

MADRAS - KLASYCZNA KORYGOWANA / THE CLASSIC CORRECTED GRAIN LEATHER.

| WŁASNOŚCI / PROPERTIES | METODA POMIARU / TESTING METHOD | WYMAGANIA / REQUIREMENTS |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Grubość / Thickness | ISO 2509 | 0,8 - 1,3 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile strength | ISO 3378 | ≥ 10 N / mm ² |
| Wzdłużność do pęknięcia / Elongation at break | ISO 3378 | 40 - 70% |
| Sila do rozcięcia / Tear strength | ISO 3377-1 | ≥ 20 N |
| Oporność na zgniecie (po 20 tys. zgięci) / Flexing endurance (after 20 000 flex) | ISO 5402 | Brak uszkodzeń / No damage |
| Trwałość koloru w sztucznych świetłach (Kolorimetria) po 72 h / Colour fastness to artificial light (Colorimetry) 72 hours | ISO 10580 | ≥ 4 skali niedoboru / 4 star scale |
| Trwałość koloru na tarcie / Colour fastness to rubbing | ISO 11645 | ≥ 4 skali szarej / 4 star scale |
| 500 razy na suchu / 500 dry rubs | ISO 11645 | ≥ 4 skali szarej / 4 star scale |
| 50 razy na mokro / 50 wet rubs | ISO 11645 | ≥ 4 skali szarej / 4 star scale |
| Oporność na ścieranie / Abrasion | F M V S S 302 | Bez ubytków / No loss |

MADRAS