VIRTUS - DELIKATNIE KORYGOWANA, JEDNOKOLOROWA
LIGHTLY CORRECTED, SMALL PRINT, SOFT HAND

WŁAŚCIWOŚCI / *PROPERTY*	METODA POMIARU / *TEST METHOD*	WYMAGANIA / *REQUIREMENT*
Grubość / *Thickness*	ISO 2589	0,8 - 1,0 mm
Wytrzymałość na rozprężenia / *Tensile strength*	ISO 3376	≥12 N / mm2
Rozciągliwość do pęknięcia / *Elongation at break*	ISO 3376	40 - 70%
Siła do rozerwania / *Tear strength*	ISO 3377-1	≥20 N
Odporność na zgięcia (po 20 tys. zgięć) / *Flexing endurance (after 20.000 flex)*	ISO 5402	Brak uszkodzeń / *No damage*
Trwałość koloru w sztucznym świetle (Xenotest) po 72 h / *Colour fastness to artificial light (Xenotest) 72 hours*	ISO 105B02	≥4 skali niebieskiej / *blue scale*
Trwałość koloru na tarcie: / *Colour fastness to rubbing*		
- 50 razy na sucho / *N° 50 dry rubs*	ISO 11640	≥ 4 skali szarej / *grey scale*
- 20 razy na mokro / *N° 20 wet rubs*	ISO 11640	≥ 4 skali szarej / *grey scale*
Ognioodporność / *Fire resistance*	F.M.V.S.S. 302	Samogasl, bez podtrzy. ognia / *Autoextinguish, without flame propagation*

SAMOA - KORYGOWANA , Z TŁOCZENIEM "DOLARO" / *CORRECTED, "DOLARO" PRINT*

WŁAŚCIWOŚCI / *PROPERTY*	METODA POMIARU / *TEST METHOD*	WYMAGANIA / *REQUIREMENT*
Grubość / *Thickness*	ISO 2589	1,2 - 1,4 mm
Wytrzymałość na rozprężenia / *Tensile strength*	ISO 3376	≥12 N / mm2
Rozciągliwość do pęknięcia / *Elongation at break*	ISO 3376	40 - 70%
Siła do rozerwania / *Tear strength*	ISO 3377-1	≥20 N
Odporność na zgięcia (po 20 tys. zgięć) / *Flexing endurance (after 20.000 flex)*	ISO 5402	Brak uszkodzeń / *No damage*
Trwałość koloru w sztucznym świetle (Xenotest) po 72 h / *Colour fastness to artificial light (Xenotest) 72 hours*	ISO 105B02	≥4 skali niebieskiej / *blue scale*
Trwałość koloru na tarcie: / *Colour fastness to rubbing*		
- 500 razy na sucho / *N° 500 dry rubs*	ISO 11640	≥ 4 skali szarej / *grey scale*
- 80 razy na mokro / *N° 80 wet rubs*	ISO 11640	≥ 4 skali szarej / *grey scale*
- 50 razy z czynnikiem agresyw. (pot) / *N° 50 perspiration*	DIN 53339	≥ 4 skali szarej / *grey scale*