

VIRTUS



Virtus 21652 Virtus 61235

Virtus 32253 Virtus 61282

Virtus 0000 Virtus 60959

VIRTUS - DELIKATNE KORYGOWANA, JEDNOKOLOROWA
LIGHTLY CORRECTED, SMALL PRINT, SOFT HAND

WLASCIWOSCI / PROPERTY	METODA POMIARU / TEST METHOD	WYMAGANIA / REQUIREMENT
Groszosc / Thickness	ISO 2569	0.8 - 1.0 mm
Wytrzymałosc na naprężeniach / Tensile strength	ISO 3378	>12 N / mm ²
Rozciągłosc do pęknięcia / Elongation at break	ISO 3378	40 - 70%
Sila do rozcięcia / Tear strength	ISO 3377-1	>20 N
Opornosc na zgniecie (po 20 tys. zgięci) / Flexing endurance (after 20,000 flex)	ISO 9402	Brak uszkodzeń / No damage
Trwalosc koloru w sztucznej świetle (K xenon) po 72 h / Colour fastness to artificial light (Xenon) 72 hours	ISO 105802	>4 skali mroźności / Blue scale
Trwalosc koloru na tarcie / Colour fastness to rubbing		
- 50 razy na sucha / N° 50 dry rubs	ISO 11640	> 4 skali szarej / grey scale
- 20 razy na mokro / N° 20 wet rubs	ISO 11640	> 4 skali szarej / grey scale
Opornosc na zrywanie / Fire resistance	F.M.V.S.B. 302	Samopad, bez podkopy, ognia / Autodestruction, without flame propagation

SAMOA - KORYGOWANA, Z TŁOCZENIEM "DOLARO" / CORRECTED, "DOLARO" PRINT

WLASCIWOSCI / PROPERTY	METODA POMIARU / TEST METHOD	WYMAGANIA / REQUIREMENT
Groszosc / Thickness	ISO 2569	1.2 - 1.4 mm
Wytrzymałosc na naprężeniach / Tensile strength	ISO 3378	>12 N / mm ²
Rozciągłosc do pęknięcia / Elongation at break	ISO 3378	40 - 70%
Sila do rozcięcia / Tear strength	ISO 3377-1	>20 N
Opornosc na zgniecie (po 20 tys. zgięci) / Flexing endurance (after 20,000 flex)	ISO 9402	Brak uszkodzeń / No damage
Trwalosc koloru w sztucznej świetle (K xenon) po 72 h / Colour fastness to artificial light (Xenon) 72 hours	ISO 105802	>4 skali mroźności / Blue scale
Trwalosc koloru na tarcie / Colour fastness to rubbing		
- 500 razy na sucha / N° 500 dry rubs	ISO 11640	> 4 skali szarej / grey scale
- 80 razy na mokro / N° 80 wet rubs	ISO 11640	> 4 skali szarej / grey scale
- 50 razy z czynnikiem zgniecia (200) / N° 50 perforation	DIN 53379	> 4 skali szarej / grey scale

SAMOA



SAMOA 106 375 SAMOA 20 900

SAMOA 10 319 SAMOA 32 330

SAMOA 20 899 SAMOA 105 788

SAMOA 21 915 SAMOA 31 927

SAMOA 107 1141 SAMOA 111 230

SAMOA 200 618 SAMOA 110 130

SAMOA 111 654 SAMOA 60 867