

ANTIC / MONDIAL



Antic A11



Antic 6368



Antic A12



Antic H-5



Antic 6370



Mondial 5530



Antic 0323



Mondial 13691



Antic A113



Mondial 12340

RENO



RENO 3102



RENO 22504



RENO 71051



RENO 31774



RENO 00351



RENO 31630



RENO 5329



RENO 8399



RENO 6358



RENO 31628

ANTIC - KORYGOWANA, DWUKOLOROWA, NABLYSZCZANA, MONDIAL - MATOWA
TWO TONE ANTIQUE EFFECT, BRILLIANT FINISH, MONDIAL - MATT FINISH

WŁASCIWOŚĆ / PROPERTY	METODA POMIARU / TEST METHOD	WYMAGANIA / REQUIREMENT
Grubość / Thickness	ISO 2589	0,8 - 1,0 mm
Wytrzymałość na napięcie / Tensile strength	ISO 3378	≥10 N/mm ²
Wzdłużliwość do pęknięcia / Elongation at break	ISO 3378	40 - 70%
Sila do rozcięcia / Tear strength	ISO 3377-1	≥20 N
Oporność na zgniecia (po 20 tys. zgięć) / Flexing endurance (after 20 000 flex)	ISO 5402	Brak uszkodzeń / No damage
Twardość koloru w sztucznej świetle (Karciesz) po 72 h / Colour fastness to artificial light (Karciesz) 72 hours	ISO 105B02	≥4 skali niebieskiej / blue scale
Twardość koloru na tarcie / Colour fastness to rubbing	ISO 11640	≥4 skali szarej / grey scale
- 100 razy na sucha / N° 100 dry rubs	ISO 11640	≥4 skali szarej / grey scale
- 50 razy na mokro / N° 50 wet rubs	ISO 11640	≥4 skali szarej / grey scale
Oporność / Fire resistance	F.M.V.S.S. 302	Samogal, bez podżyc, ognia

RENO - DELIKATNIE KORYGOWANA, DWUKOLOROWA (HALF GRAIN) O ZRÓŻNICOWANEJ DZBIENISTOŚCI / SOFT TWO TONE HALF GRAIN LEATHER, GREASY TOUCH

WŁASCIWOŚĆ / PROPERTY	METODA POMIARU / TEST METHOD	WYMAGANIA / REQUIREMENT
Grubość / Thickness	ISO 2589	0,8 - 1,0 mm
Wytrzymałość na napięcie / Tensile strength	ISO 3378	≥10 N/mm ²
Wzdłużliwość do pęknięcia / Elongation at break	ISO 3378	40 - 70%
Sila do rozcięcia / Tear strength	ISO 3377-1	≥20 N
Oporność na zgniecia (po 20 tys. zgięć) / Flexing endurance (after 20 000 flex)	ISO 5402	Brak uszkodzeń / No damage
Twardość koloru w sztucznej świetle (Karciesz) po 72 h / Colour fastness to artificial light (Karciesz) 72 hours	ISO 105B02	≥4 skali niebieskiej / blue scale
Twardość koloru na tarcie / Colour fastness to rubbing	ISO 11640	≥4 skali szarej / grey scale
- 200 razy na sucha / N° 200 dry rubs	ISO 11640	≥4 skali szarej / grey scale
- 50 razy na mokro / N° 50 wet rubs	ISO 11640	≥4 skali szarej / grey scale
Oporność / Fire resistance	F.M.V.S.S. 302	Samogal, bez podżyc, ognia