



BYCAST



Bycast 100001



Bycast 3852



Bycast 12116



Bycast 910041



Bycast 910195



Bycast 910003



Bycast 13065



Bycast 999002



Bycast 13090

DWÓJNA POKRYTA CIENKĄ WARSTWĄ POLIURETANU (laminowanie PU)
SPLIT COVERED WITH PU LAYER

WŁAŚCIWOŚĆ PROPERTY	METODA POMIARU TEST METHOD	WYMAGANIA REQUIREMENT
Grubość / Thickness	ISO 2599	1,2 - 1,4 mm
Siła do rozcięcia / Tear strength	ISO 3377-1	≥60 N
Oporność na zgięcia (po 20 tys. zgięć) Flexing endurance (after 20 000 flex)	UNI 8433 5402	Brak uszkodzeń / no damage
Trwałość koloru w sztucznych świetłach (długość do 120 godzinach) Colour fastness to artificial light (Kantolux) 120 hours	EU 105-802	≥ 5 skali niebieskiej / blue scale
Trwałość koloru na tarcie / Colour fastness to rubbing		
- 500 razy na suchu / dry rubs	ISO 11640	≥ 4 skali szarej / grey scale
- 500 razy na mokro / wet rubs	ISO 11640	≥ 1,4 skali szarej / grey scale
- 80 razy z czynnikiem agresywnym (pół) / perspiration	ISO 11640	≥ 1,4 skali szarej / grey scale
Przyczepność powłoki - na suchu / Finish adhesion - dry	ISO 11640	≥ 20N/cm
Grubość powłoki kryjącej / Surface coating thickness	Testy własne	≤ 0,15 mm
Wartość pH / pH of aqueous extracts	ISO 4045	≥ 3,2 pH
Odczylenie pH (tylko dla pH: 4,0)	ISO 4045	≤ 0,7 pH
Test papierosa / Cigarette Test	BS 5852 cz. 1-wersj. 0	Brak zapłonu / No ignition
Test zapalnika / Match Test	BS 5852 cz. 1-wersj. 1	Brak zapłonu / No ignition